



深圳市金盛伟胶粘制品有限公司

高温测试报告

共一页 第一页

测试目的		评价 JSW-615TM 热熔胶耐高低温等级	
产品名称		热熔胶膜	JSW-615TM
样品数量		10PCS	样品编号: J2013-446 至 J2013-455
检验设备		冷热冲击试验机	编号: TH500
测试日期		2013 年 5 月 16 日 9 点 30 分至 2013 年 5 月 23 日 9 点 30 分	
标准	指标	试验后塑胶件与金属件应紧密不开裂、没脱落、无移位。剥离强度高于 2000psi	
	试验条件	产品应用于塑胶件与金属件粘接, 高温 80℃ 3H→125℃ 0.5H→低温-20℃ 3H→室温 0.5H 为一个循环, 共进行 24 个循环试验。	
		状况描述	状况描述
第一循环		正常	第十三循环
第二循环		正常	第十四循环
第三循环		正常	第十五循环
第四循环		正常	第十六循环
第五循环		正常	第十七循环
第六循环		正常	第十八循环
第七循环		正常	第十九循环
第八循环		正常	第二十循环
第九循环		正常	第二十一循环
第十循环		正常	第二十二循环
第十一循环		正常	第二十三循环
第十二循环		正常	第二十四循环
试验结果		试验后塑胶件与金属件紧密不开裂、没脱落、无移位。剥离强度平均值为 2078psi	
结论		符合标准 ■合格 Pass	
试验员		审核	批准
陈嘉伟		洪增明	陈秀枝

深圳市金盛伟胶粘制品有限公司工控部 1998-2012-896